



SUPROLL GRIP CONTACT

BRÜT BETON ASTARI

Akrilik kopolimer esaslı, mineral dolgulu, brüt beton yüzeyler için sıva ve alçı astarı

Akrilik kopalimer esaslı, mineral dolgulu brüt beton yüzeylerin nemden etkilenmemesini sağlamak, çalışma süresini arttırmak, su emiciliği engellemek amacıyla kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

Grip Contact yatay, düşey uygulamalarda, kullanılabilir. Çimento, alçı ve kireç esaslı sıva malzemelerinin brüt beton yüzeylere uygulanması öncesi Emici yüzeylerin neme karşı korunmasında kullanılır.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Kolay uygulanır.
- Yüzey emiciliğini azaltır.
- Kokusuzdur.
- Solvent içermez.
- Üzerine uygulanacak sıvaların hızla su kaybetmesini engelleyerek rötre çatlağı oluşturmalarını engeller

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yüzeyleri her türlü yağ, kir, pas, toz, eski kaplamalar, oynak parçacıklar vb. gibi yapışmayı engelleyecek maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Yüzey nemli ya da ıslak olmamalıdır.

GRIP CONTACT

BRÜT BETON ASTARI

PRIMER FOR SMOOTH
CONCRETE SURFACE

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

12 Kg'lık kova içerisine 4-5 lt. su ilave edilip düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırılır.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra yüzeye eşit miktarda tek kat olarak fırça veya rulo ile uygulanır. Çimento esaslı ve özellikle alçı esaslı malzemelerin uygulanmasına en az 24 saat sonra başlanmalıdır.

AMBALAJ

12 kg plastik kova

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 24 ay kullanılabilir.

SARFIYAT

Yüzeye bağlı olarak tüketim miktarı yaklaşık tek katta 0,15 - 0,25 kg/m² 'dir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- +5 °C ile +35 °C sıcaklıklar arasında kullanılmalıdır.
- Uygulama sırasında ellerinizi korumak amacıyla eldiven kullanınız.
- Cilde ve göze temasından kaçınınız.
- Uygulama sırasında ürünün homojenliğini sağlamak için belirli aralıklarla düşük devirde karıştırılması gerekebilir.
- Dondan korunmalıdır.
- Başka katkı ilave edilmemelidir.
- Çok pürüzlü olması istenen yüzeyler için ilave edilecek su miktarı azaltılabilir.
- Astar üzerine uygulama yapmadan önce 24 saat beklenmelidir.
- Kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.
- Yutulması halinde hemen bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.