

suproll®
BUILDING SYSTEMS



INTENSO

İPEK MAT İÇ CEPHE BOYASI

SILK MATTE
INTERIOR PAINT

SUPROLL INTENSO İPEK MAT İÇ CEPHE BOYASI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, tam silinebilir özelliğe sahip, esnek yapıda, ekstra örtücülüğe sahip, silikon katkılı dekoratif son kat ipek mat iç cephe boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış her cins iç yüzeyde, duvar kaplamaları üzerinde, eski boyalı yüzeylerde kullanıma uygundur. İpek parlak özelliğinden dolayı restorasyon ve dekorasyonu tamamlayıcı olarak güvenle kullanılabilir.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Gerçek silinebilme
- Su itici
- Silikon katkılı
- Yüksek su buharı geçirgenliği
- Rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önler
- Yüksek örtücülük
- Sararmaz
- Toz ve kir tutmaz
- Kokusuz
- Esnek
- Dekoratif

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar SUPROLL P1 Akrilik Macun ile macunlanmalıdır.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Temiz, içerisinde başka çözücü ya da yabancı madde bulunmayan su ile yüzey şartlarına bağlı olarak %10-15 oranında inceltilecek iki kat uygulama yapılması önerilir.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

İlk kez boyanacak yüzeylerin saten alçı olması ürünün görünümünü daha dekoratif hale getirecektir. Uygulanacak yüzeylerin ve ortamın sıcaklığı +5°C ilâ +30°C arasında olmalıdır. SUPROLL INTENSO İpek Mat İç Cephe Boyası'nı uygulamasından önce SUPROLL Dolgulu İç Cephe Astarı ile astar yapılması ürünün performansını azami değere çıkartacaktır.

AMABALAJ

20 kg plastik kova

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 24 ay kullanılabilir.

SARFIYAT

Yüzey durumuna bağlı olarak 9-13 m²/kg

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

• Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Görünüm	İpek, parlak
Kimyasal Yapısı	Akrilik kopolimer emülsiyonu
Viskozite	115KU -120KU 25°C'de
İnceltici	Su
Ph	8-9
Önerilen Uygulama	2 kat
Kuruma Süresi	Tam kuruma süresi azami 24 saattir.
Katlar Arası Bekleme Süresi	Asgari 2 saattir.