

suproll®
BUILDING SYSTEMS

INTENSO

TAVAN BOYASI

CEILING PAINT



SUPROLL INTENSO TAVAN BOYASI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, kapatma gücü ve beyazlığı yüksek, kolay sürülebilir, sıçratma yapmayan, tam mat, plastik tavan boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Sıva, brüt beton, tuğla, kâğıt kaplama, sunta, alçı, alçıpan gibi yapı elemanlarının iç yüzeylerinde kullanılır.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Mat
- Pürüzsüz görünüm
- Kokusuz
- Teneffüs etme özelliği
- Yüksek örtücülük
- Yüksek beyazlık
- Kolay uygulama
- Fırça izi bırakmaz
- Sıçratma yapmaz
- Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz

YÜZEY HAZIRLIĞI

Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak iyice temizlenmelidir.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Temiz, içerisinde başka çözücü ya da yabancı madde bulunmayan su ile yüzey şartlarına bağlı olarak %15-20 oranında inceltilerek iki kat uygulama yapılması önerilir.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Yeni boyanacak mineral esaslı malzemelerde ve kireç gibi emici yüzeylerde uygulama öncesi SUPROLL İzolak Astar kullanımı önerilir. Uygulanacak yüzeyin ve ortamın sıcaklığı +5°C ilâ +30°C arasında olmalıdır. SUPROLL Intenso Tavan Boyası, fırça ve rulo kullanılarak uygulanabilir.

AMBALAJ

20 KG plastik kova

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 24 ay kullanılabilir.

SARFIYAT

Yüzey durumuna bağlı olarak 8-10 m² /KG

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

• Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Görünüm	Mat, düz
Kimyasal yapısı	Akrilik kopolimer emülsiyonu
Viskozite	130 KU -135 KU 70°C'de
İnceltici	Su
Ph	8-9
Önerilen uygulama	2 kat
Kuruma süresi	Tam kuruma süresi azami 24 saattir.
Katlar arası bekleme süresi	Asgari 2 saattir.