



SUPROLL INTERIOR-TP

ŞEFFAF İZOLE ASTAR

Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, yüksek penetrasyon ve aderansa sahip, yoğun konsantre astardır.

KULLANIM ALANLARI

Sıva, alçı, alçıpan, kireç badana, düşük kaliteli plastik boyalar uygulanmış olan ve çok emici yüzeylerde astar olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Kokusuzdur.
- Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boyanın yüzeye tutunmasını azami seviyeye çıkarır.
- Uygulandığı yüzeyin emiciliğini azaltır.
- Boyanın erken kurumasını engeller.
- Farklı emiciliğe sahip yüzeylerde son kat boyada oluşabilecek renk dalgalanmalarını önler.
- Boyanın sarfiyatını önemli ölçüde azaltır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Şeffaf İzole Astar uygulanacak yüzeyler kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Çatlak, bozuk yüzeyler uygulamadan önce düzeltilmelidir. Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin nemli bir bez/nemli araç yıkama fırçası/çalı süpürgesi ile tozu alındıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Temiz, içerisinde başka çözücü ya da yabancı madde bulunmayan su ile yüzey şartlarına bağlı olarak 1 ölçek astar, 7 ölçek su ile inceltilir.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Yüzeyin emiciliğine göre bir ya da iki kat uygulanabilir. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Astar uygulamasından en az 4 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır. Yüzeyde kesinlikle naylonumsu bir tabaka oluşmamalıdır.

AMBALAJ

15 lt plastik kova

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 24 ay kullanılabilir.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 40 - 65 m²/lt alan astarlanabilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Görünüm	Şeffaf, renksiz
Kimyasal Yapısı	Akrilik kopolimer emülsiyonu
Viskozite	100 KU -105 KU 25°C'de
İnceltici	Su
Ph	8-9
Yoğunluk	1-1,05 gr/cm ³
Katkı Madde Miktarı	%6 - %8
Önerilen Uygulama	Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 1-2 kat
Kuruma Süresi	Tam kuruma süresi azami 24 saattir, dokunma süresi 1-2 saattir.