



SUPROLL PRIMER PU

POLİÜRETAN ESASLI TEK BİLEŞENLİ ASTAR

SUPROSEAL su yalıtım ürünleri için poliüretan esaslı, tek bileşenli astar.

KULLANIM ALANLARI

Epoksi, poliüretan ve akrilik esaslı zemin kaplamaları ve su yalıtım uygulamaları öncesinde çabuk kuruyan, gözenekleri kapatan emprenye astar olarak, Mineral esaslı yüzeylere yapılan ahşap parke yapıştırma uygulamaları öncesinde emprenye astar olarak, Seramik, fayans, vb. kaplamaların derzlerine uygulandığında su emiciliğini azaltmak için kullanılır.

ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR

- Tüm mineral esaslı yüzeylerin gözeneklerinde yüksek kapaticılık
- Mekanik ve kimyasal etkilere dayanıklı
- Antikorozyf
- Tozuma önleyici

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulanacak yüzeyler her türlü mekanik ve kimyasal kirliliklerden arındırılmalıdır. Çimento esaslı yüzeylerde zayıf, kopan parçalar uzaklaştırılması, gerekirse SUPROLL ürün gamından uygun çimento esaslı tamir harçlarıyla onarılmalıdır.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

SUPROLL PRIMER PU kullanıma hazır olarak satılır.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Uygun yöntemlerle hazırlanmış alt yüzeylere rulo, fırça veya püskürtme yöntemleriyle uygulanır.

AMBALAJ

20 kg'lık özel ambalajlarda

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 12 ay kullanılabilir.

SARFIYAT

SUPROLL PRIMER PU tek katta yüzeye ve uygulama metoduna bağlı olarak (kayıplar hariç) 0.1 – 0.2 kg/m² sarfiyat değerine sahiptir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Görünüm	Şeffaf - sarı
Kimyasal Yapısı	Poliüretan reçine
Yoğunluk	0.95 ± 0.05 gr/cm ³
Viskozite	40-50 cps
Betona Yapışma	2.2 – 2.4 N/mm ²
Kuruma Süresi	20°C'de 4 - 5 saat
Tam Kimyasal Dayanım	7 gün