



SUPROLL SUPROBAND FLEX

FPO DİLATASYON YALITIM BANDI

Yüksek performanslı özel esnek poliolefin (FPO)'den mamül, BS 6920 standardına göre içme suyuuna uygunluk sertifikasına sahip dilatasyon bandı.

KULLANIM ALANLARI

- ♦ Toprak altı döşemelerin genleşme ve yapı derzlerinde;
- ♦ Temel ve perdelerde,
- ♦ Havuz gibi daimi ıslak bölgelerde,
- ♦ Su depoları, arıtma tesisleri ve tünellerde,
- ♦ Teras, balkon, parapetler ile çatı bitimlerinde,
- ♦ Perde duvar ve döşemelerdeki, soğuk derz ve genleşme derzlerin yalıtımı uygulamalarında kullanılır.

AMBALAJ

1 x 20 m = 20 m shrink folyo kaplı

DEPOLAMA ÖMRÜ

Ürünler orijinal ambalajında direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve dondan korunarak saklandığında 12 ay kullanılabilir. Ambalaj filmi açılırsa 2 ay içerisinde kullanılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel Bilgiler	
Ürün Malzeme Özelliği	FPO (Flexible Polyolefine)
Ürün Kalınlığı	1 mm veya 2 mm
Ürün Geniřlięi	100 ile 1.000 mm aralıęında istenilen ölçülerde
Ürün Aęırlıęı	1050 g/m ²
Rulo Uzunluęu	20 m
Renk	Gri
Sıcaklık Direnci	-30°C / + 90°C
Shore-A Sertlięi	yaklařık 91
Eriyebilirlik	Ürün, standart sıcak hava üfleyicilerle eriyebilir (önerilen ≥ 1500 watt / 340°C). Ürünün saęlamlıęını etkilememek için sadece bandın yüzeyi eriyecek řekilde düşük bir sıcaklık ayarı seçmek önemlidir. Kaynak yapılacak parçalar pürüzlendirilmeli veya zımparalanmalıdır.
Boyuna Kırılma Yüğü	13,2 N / mm ² ; DIN EN 12311-2 Metot B
Yanal Kırılma Yüğü	10,2 N / mm ² ; DIN EN 12311-2 Metot B
Boyuna Kopma Uzaması	700 %; DIN EN 12311-2 Metot B
Yanal Kopma Uzaması	660 %; DIN EN 12311-2 Metot B
Yapıřma Dayanımı	3,7 N / mm ² ; DIN EN 1348 (kullanılan yapıřtırıcıya baęlı olarak)
Boyuna Yırtılmaya Karřı Direnç	341 N; DIN EN 12310-2
Yanal Yırtılmaya Karřı Direnç	330 N; DIN EN 12310-2
Ahřap Tařıyıcı Üzerinde Soyulma Testi	≥ 100 N (kullanılan yapıřtırıcıya baęlı olarak)