



## SUPROLL SUPROFLEX AC AKRİLİK MASTİK

SUPROLL SUPROFLEX AC, esnek, tek bileşenli akrilik mastiktir.

### ÖZELLİKLERİ

- Tek bileşenli
- Çok kolay uygulama
- Kürlendikten sonra kalıcı olarak su itici bir tabaka oluşturur.
- Hava koşullarına dayanıklıdır.
- Kürlendikten sonra uzun süre esnek kalır.
- Üzeri boyanabilir.
- Uygulama yüzeyini etkilemez.
- Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencerelerde suya, rüzgara ve neme karşı dayanıklıdır.

### UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI

Uygulama Sıcaklığı: +5 °C ila +35 °C  
Sıcaklık Dayanımı (kürlenmiş): -30 °C ila +80 °C  
Uygulama yüzeyi sağlam, temiz, kuru ve toz, yağ ve gresten arındırılmış olmalıdır.  
Manuel veya pnömatik doldurma tabancası ile uygulayın. Bir spatula veya macun bıçağı ile bitirin.

SUPROLL SUPROFLEX AC;  
Prefabrik yapı elemanları arasındaki genişleme derzlerinde, Ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında, Taş, ahşap, beton, sıva ve tuğla, vb. işlerindeki derzlerde, Pencere ve kapı çerçeveleri ile duvarlar arasındaki boşlukların doldurulmasında kullanılır.

Bitümlü yüzeyler, doğal ve sentetik kauçuk gibi yağ sızdıran malzemeler üzerinde SUPROLL SUPROFLEX AC kullanmayınız. SUPROLL SUPROFLEX AC tamamen kurduğunda boyanabilir. Ancak uygulamadan önce boya ile uyumluluğunu test etmenizi öneririz.

Kürlenmeden önce tüm alet ve uygulama ekipmanlarından su ile temizlenebilir. Kürlenmiş malzeme sadece mekanik olarak temizlenebilir.

### DERZ BOYUTLARI

Min. genişlik: 5 mm  
Maks. genişlik: 30 mm  
Min. derinlik: 5 mm  
Tavsiye edilen derz ebadı: derz genişliği = 2 x derz derinliği.  
Tabana yapışmayı önlemek için büyük derz boyutlarında destek fitili kullanılabilir

### AMBALAJ

310 ml kartuş  
kutu başına 310 ml x 25  
25 ve 300 kg'lık kovalar

### RENK

Beyaz, Kahverengi, Açık Meşe, Siyah, Kiraz, Altın Meşe ve isteğe bağlı bazı özel renkler

### DEPOLAMA ÖMRÜ

Ürünü serin ve kuru bir yerde saklayın.  
+5°C ile +25°C arasındaki sıcaklıklarda raf ömrü 12 aydır.

### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Cilt temasından kaçının. Gözlerle temasından kaçının. İyi havalandırılan bir yerde kullanın. Buharını solumayın. Ürünü kullanırken sigara içmeyin. Güvenli kullanım, saklama, imha bilgileri ve diğer bilgiler için Güvenlik Bilgi Formu'na bakın.

## TEKNİK VERİLER

Kimyasal Yapısı	Akrilik
Özgül Ağırlık	1,63 ± 0,03 gr/cm <sup>3</sup>
Düzeltilme Yapabilme Süresi	15-60 dk (25°C ve %50 bağıl nem)
Kürlenme Hızı	2 mm/24 saat (25°C ve %50 bağıl nem)
Kopma Uzaması	≥ %100
%100 Modül	>0,2 Mpa