



SUPROFLOOR SELF-PLUS 410

KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ZEMİN KAPLAMA VE TESVİYE ŞAPI

10-30 mm arası kalınlıklarda uygulanabilen, kendiliğinden yayılan zemin kaplama ve tesviye şapı 30 mm kalınlığa kadar uygulanabilen, kendiliğinden yayılan, sentetik polimerlerle takviye edilmiş, alt yüzeye yüksek yapışma kabiliyetine sahip endüstriyel tesviye şapı.

KULLANIM ALANLARI

Fayans, seramik, granit, mermer, doğal taş, parke, PVC, halı, vb. zemin kaplamaları uygulamalarından önce tesviye tabakası olarak,

Yerden ısıtma bulunan zeminlerin tesviyesinde,

Yüksek trafik ve/veya yüke maruz zeminlerin tesviyesinde (hastane, AVM, depolar, vb),

Pürüzsüz yüzey bitişi istenen kalın self-level zemin kaplaması uygulamalarında,

Mağaza ve showroom zeminlerinde kullanılır.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

Kendiliğinden yayılma kabiliyeti yüksek, kuruma süresi kısadır.

Uygulama yapılan zemin 1-2 saat sonra yaya trafiğine açılabilir, 15 saat sonra üzerine kaplama yapılabilir (3 mm kalınlığa kadar, 20°C sıcaklık ve %65 bağıl nem bulunan ortamda).

Engelli sandalyesi, sedye, alışveriş arabası ve mobilya yük ve aşınmalarına dayanıklıdır.

Doğru uygulandığı zaman yüksek kalınlıklarda dahi çatlama yapmaz, alt yüzeye mükemmel yapışır.

Yerden ısıtma uygulanan zeminlerde kullanılabilir.

Sadece suyla karıştırılarak kolay uygulanır.

Yüzeyi zımparaladıktan sonra SUPROFLOOR ürün gamından uygun son kat cilalarla kaplanarak, doğrudan kullanıma açılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak alt yüzler temiz ve sağlam olmalı, kir, pas, kalıp yağı, deterjan, vb. yapışma önleyici maddelerden arındırılmalıdır. Zayıf ve ufalanmış parçalar uzaklaştırılması ve SUPROLL ürün gamından uygun tamir harçlarıyla onarılmalıdır.

Uygulama öncesi çimento esaslı yüzeyler SUPROLL INTERIOR-TP Şeffaf İzole Astar ile astarlanırsa, yapışma dayanımı artar. Fayans, mermer gibi parlak yüzeylerde SUPROLL GRIP CONTACT astar kullanılmalıdır.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Temiz bir kaba 5-6 litre su konur, 25 kg torbadaki ürün, mekanik bir karıştırıcıyla karıştırma devam ederken yavaş yavaş eklenir. Homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar karıştırmaya devam edilir. Harç bir kaç dakika dinlendirilir, daha sonra kısaca tekrar karıştırılır. Hazırlanan harç ortam sıcaklığına bağlı olarak en fazla 30 dakika içinde uygulanmalıdır.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Astar uygulaması yapılmış alt yüzeye, karıştırılan harç yavaşça ve yayarak dökülür. Gerekirse ayarlı çekpas veya mala kullanılarak tesviye edilir. Uygulama sonrası hava kabarcığı oluştursa, kirpi rulo uygulaması yapılabilir.

Uygulama sonrası, priz süresi tamamlanana kadar su, don, rüzgar ve aşırı sıcaklıklardan korunmalıdır.

Uygulama sırasında kullanılan ekipmanlar, harç kurumadan suyla temizlenmelidir. Kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemlerle temizlenebilir.

Uygulanan kaplama açıkta bırakılacaksa, SUPROFLOOR ürün gamından uygun son kat cilalarıyla kaplanmalıdır.

Sürekli suya maruz kalan zeminlerde uygulanması uygun değildir.

AMBALAJ

25 kg kraft torba

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 12 ay kullanılabilir.

SARFIYAT

Her 1 mm kalınlık için 1,8 kg/m².

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir.

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Genel Bilgiler	
Görünüm	Gri toz
Depolama Koşulları / Raf Ömrü	12 ay
Ambalaj	25 kg kraft torba
Dane Boyutu	D _{max} =0,3 mm
Uygulama Bilgileri	
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) – (+35°C)
Karışım Oranı	5 – 6 litre su / 25 kg toz
İşlenebilirlik Süresi	20-30 dakika
Karışım Yoğunluğu	1,8 ± 0,1 kg/litre
Uygulama Kalınlığı	10-30 mm
Performans Bilgileri	
Yapışma Dayanımı (28 gün)	> 2 N/mm ²
Eğilme Dayanımı (28 Gün)	> 7 N/mm ²
Basınç Dayanımı (28 Gün)	> 35 N/mm ² (TS EN 196-1)