

suproll[®]
BUILDING SYSTEMS

SUPROSIL W

SU BAZLI SU İTİCİ

ACRYLIC BASED
WATER REPELLENT



SUPROLL SUPROSIL W SU BAZLI SU İTİCİ

Silan-Siloksanal esaslı, yapı elemanlarının yüzeylerine emprenye edilerek su itici özellik kazandıran, beyaz renkli, koruyucu malzemedir.

KULLANIM ALANLARI

- Dekoratif tuğla, gazbeton, beton, alçı, traverten, sarı taş, doğal taş gibi emici yüzeyler.
- Mermer ve granit gibi az emici yüzeyler.
- Tarihi eser yüzeylerde atmosferik etkilere karşı.
- Çimento esaslı derz dolgu yüzeyler.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Kuvvetli su iticilik ve yüksek penetrasyon özelliği.
- Dış cephe kaplamaların görüntüsünü değiştirmeden koruma.
- Zor kirlenme, kolay temizlenme.
- Alkalilere ve UV ışınına karşı dirençlidir.
- Su bazlı ve buhar geçirimlidir.
- Yapı elemanlarının kuru kalmasını sağlayarak, ısı kayıplarını ve ısınma giderlerini azaltır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Betonda ayrışma var ise bozuk ve gevşek parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama yapılacak zemin veya duvarda çatlak, oyuk var ise uygun WALLCRETE tamir harçları ile tamir edilmelidir. SUPROSIL W'nin uygulamasına 3-4 gün sonra geçilmelidir.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Kullanıma hazırdır, kesinlikle su ilave edilmemelidir.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

SUPROSIL W uygulanacak yüzey kuru olmalıdır. İlk kat uygulamalarında maksimum penetrasyon için kuru yüzeylere uygun rulo, fırça veya püskürtme makinesi ile uygulanmalıdır. Yaklaşık 4 saat sonra ikinci kat uygulamaya geçilmelidir. Maksimum koruma sağlamak için, çok gözenekli yüzeylerde bir kat daha fazla uygulanması gerekli olabilir.

AMBALAJ

10 lt'lik teneke.

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 12 ay kullanılabilir.

SARFIYAT

150-200 ml/m² (yüzeyin emiciliğine bağlı olarak)

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Görünüm	Beyaz Sıvı
Ambalaj	10 litre teneke
Raf Ömrü	12 ay
Sarfiyat	150 - 200 gr/m ²
Yoğunluk (kg/lt)	1,0 ± 0,1
Kuruma Süresi	45 - 60 dk
Servis Sıcaklığı	(-25°C) - (+80°C)