



SUPROLL SUPROTECT

EPOKSİ ASTAR BOYA

İki bileşenli epoksi reçine esaslı antikorozyf bir astardır.

KULLANIM ALANLARI

Sac, galvaniz, alüminyum, ahşap ve mineral yüzeylerde, deniz suyu, kimyasallar ve aşınmaya maruz kalan her türlü ahşap, metal ve mineral yüzeylerde ve her türlü metal yüzeyde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR

- Yapışma kabiliyeti oldukça yüksektir.
- Nem ve korozyon direncine sahiptir.
- Sağlam ve düzgün film oluşturarak, üzerine uygulanacak son katlar için mükemmel yüzey oluşturur.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulanacak yüzeyler her türlü mekanik ve kimyasal kirliliklerden arındırılmalıdır.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Püskürtme tatbikatı için %20, rulo için %15, fırça için %10 SUPROLL Selülozik Tiner ile inceltilebilir.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

- Epoksi Astar Boya püskürtme, rulo veya fırça ile tatbik edilebilir.
- Hava basıncı: HVLP 2,5-3,5 BAR/konvansiyonel tabanca 4 bar
- Karışımın hazırlanması: 18 Kg Epoksi Astara, 3 Kg Epoksi Sertleştirici katılır.
- Karışım kullanma ömrü: 20°C'de 1,5-2 saattir.

AMBALAJ

18 kg boya + 3 kg sertleştirici teneke kutu

DEPOLAMA ÖMRÜ

Direkt güneş ışığı olmayan serin ve kuru ortamlarda nemden ve özellikle dondan korunarak saklandığında 12 ay kullanılabilir.

SARFIYAT

Yüzeyin durumuna ve uygulama sekline göre değişiklik gösterir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Görünüm	Mat astar boya
Kimyasal Yapısı	İki bileşenli epoksi reçine solvent kombinasyonu
Viskozite	85KU-90 KU 25°C'de
İnceltici	SUPROLL Selülozik Tiner
Katı Madde Miktarı	%55- %60
İncelik	5 mikron
Kuruma Süresi	20°C'de toz tutma kuruma süresi 1-2 saat, dokunma süresi 6-8 saat, tam kuruma süresi 7 gün